

Embalagem

Pote de 1 litro
Galão de 3,6 litros
Balde de 18 litros
Tambor de 200 litros



Pallets

Pote 1 litro – 72 badejas com 6 un. = 432 unidades
Galão 3,6 – 36 badejas com 4 un. = 144 unidades
Balde 18 – 36 unidades
Tambor – 4 unidades

Consumo aproximado

Adesivo: 0,30 l/m²
Chapisco: 0,20 l/m²
Argamassa: 0,40 l/m²/cm

Validade

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Descrição

Adesivo à base de PVA que confere maior aderência para argamassa e concreto, proporcionando melhor liga entre concreto de diferentes idades e argamassa para chapisco, emboço e rebocos.

Onde aplicar

- ✓ Argamassas e rebocos em áreas internas e externas;
- ✓ Argamassa de fachadas para pinturas e revestimentos cerâmicos;
- ✓ Requadramento e vigas e pilares;
- ✓ Chapisco rolado e convencional;
- ✓ Emenda entre argamassa nova e velha;
- ✓ Promotor de aderência de contra piso;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Trabalhabilidade em argamassa;
- ✓ Melhora a resistência e plasticidade;
- ✓ Retardador de pega para gesso;
- ✓ Aderência em concreto e argamassas com baixa porosidade;
- ✓ Aumenta a aderência de chapisco e rebocos;
- ✓ Reduz a retração da argamassa;

Dados técnicos

Ensaio	Especificação
Aspecto	Líquido opaco branco
Densidade	0,900 a 1,010 g/cm ³
pH	Mínimo 8

Aplicação do Produto

Ainda com o produto na embalagem original mistura por aproximadamente 2 minutos.

O produto deve ser diluído na proporção 2 de água para 1 de **DRYKOFIX** e adicionado na mistura de areia e cimento até atingir a trabalhabilidade necessária.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

**Observações**

O traço da argamassa deve ser dosado em função da quantidade de cimento. Utilizar medidor específico para adição correta dos produtos.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

