

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA KOLIMAR

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT – Tipo 4.5.1 e em conformidade com a NBR 15079.

Descrição: Tinta para pinturas de paredes em áreas internas. É de fácil aplicação, com boa cobertura e bom rendimento. Ideal para quem deseja economia com qualidade.

Indicação: Paredes Internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento, texturas e repintura sobre látex fosco.

Informações técnicas:

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescente, espessantes associativos, biocidas, outros aditivos e água.

Características:

Cor: conforme catálogo de cores.

Viscosidade: 90-100 KU.

Peso Específico: 1,230– 1,260 g/cm³

pH: 8,5 - 9,5

Sólidos/Volume: 17 a 37 %

Sólidos/ Peso: 28 a 58 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 12 a 21 g/L

Baixa Toxicidade.

Tempo de prateleira: 18 meses, se estocado em local seco, ventilado e coberto.

Embalagem: 3,6L, 15 L e 18L,

Acabamento:

Fosco. Disponível em 29 cores.

Preparo da superfície - conforme Norma NBR 13245.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- Reboco Novo: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes.
- Reboco fraco, caiação e partes soltas: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes.
- Imperfeições rasas: corrigir com Massa Corrida ou Massa Acrílica. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br



- Superfície com mofo: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- Superfícies brilhantes: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- Superfície gordurosa: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema, com tratamento de impermeabilização.
- Gesso e Fibrocimento: aplicar Fundo Preparador de Paredes, em seguida aplicar o acabamento.

Dados de Aplicação:

Rendimento Acabado:

- Galão 3,6L até 20 m² com 3 demãos.
- Lata 18L até 100 m² com 3 demãos.
- Balde 15 L até 83 m² com 3 demãos.

O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.

Diluição: de 10 a 20 % de água potável.

Nº de Demãos: de duas a três demãos *

Secagem: Ao toque 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas.

Ferramentas de pintura: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma, trincha e pistola.

DICAS:

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Recortes: Para um perfeito acabamento, pinte horizontalmente a partir do canto com algumas pinceladas e depois, suavize na vertical com uma pincelada longa. Próximo ao teto, use a trincha para pintar ao longo das bordas. Evite executar as pinceladas isoladamente, procure fazê-las simultaneamente à pintura.

Pintura de Tetos: Faça a aplicação em faixas, repintando sobre a borda úmida anterior; isto evita marcas na pintura. Use um extensor para facilitar o trabalho, este equipamento agrega rapidez e precisão na aplicação da tinta. Prefira os rolos anti-respingo para superfícies lisas.

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br





INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO: A superfície só poderá ser limpa /lavada 30 dias após a pintura, tempo para a cura completa da tinta. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

Recomendações: Produto não inflamável de baixa toxicidade manter longe do alcance de crianças e animais, manter a embalagem fechada, a mesma não deve ser incinerada ou reutilizada; durante o manuseio usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente bem ventilado, não ingerir e evitar a inalação dos vapores, no caso de contato com a pele e olhos, lavá-los com água corrente em abundância, caso ocorra irritação da pele, olhos, vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito, procurar auxílio médico informando o tipo de produto, em caso de derramamento, evitar que o produto entre em contato com a rede de esgoto e águas fluviais.

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br

