

BAUTECH MANTA LÍQUIDA

O PRODUTO

É um produto formulado com o que há de melhor em emulsão acrílica pura, com alto poder de alongamento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lajes
- Calhas
- Áreas frias
- Telhados
- Áreas residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Após a secagem, forma uma membrana flexível, elástica, impermeável, contínua e de alta performance.
- Total resistência à passagem de água.
- Resistente a pressões positivas.
- Pode ficar exposto a chuva e sol.
- Só pode ser aplicado sobre substrato cimentício.



EMBALAGENS	4 – 12 – 15kg
CONSUMO	1Kg/m ²
CORES	Branco, verde, cinza, concreto e vermelho
DEMÃOS NECESSÁRIAS	3 demãos
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	3 horas
LIBERAÇÃO APÓS A ÚLTIMA DEMÃO	3 horas
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser impermeabilizada deverá ser de cimento e estar devidamente limpa, isenta de pó, graxa ou óleo.
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como: asfalto e piche.
- Para a limpeza do substrato, recomenda-se a utilização de detergente neutro e água em abundância. Após a lavagem, aguarde dois dias (48 horas) e então, aplique o BAUTECH MANTA LÍQUIDA.
- Aguarde o mesmo período de dois dias em caso de chuva. Sugere-se também a utilização de uma lona plástica sobre o substrato como forma de proteção.
- Para aplicação em lajes novas, é necessário aguardar o prazo mínimo de 15 dias de cura.
- A superfície deve estar totalmente regular, firme e sem partículas soltas. Para ralos, é importante realizar caimentos de no mínimo 1% de desnível.
- Fissuras e/ou trincas devem ser tratadas previamente com BAUTECH FITA TRINCA, assim como todas as arestas e cantos vivos devem ser arredondados (meia cana).

PREPARO DO PRODUTO

- Para aplicação do produto recomenda-se que a primeira demão seja diluída em 10% de água limpa, para segunda e terceira demão não a necessidade de diluição.

APLICAÇÃO

- Aplique o BAUTECH MANTA LÍQUIDA com auxílio de um pincel, trincha ou rolo de textura, em 3 (três) demãos em sentidos cruzados, respeitando o intervalo entre 3 (três) horas entre as mesmas.
- Em caso de necessidade de assentamento cerâmico sobre o BAUTECH MANTA LÍQUIDA, recomenda-se a utilização de uma argamassa do tipo ACIII.
- Para locais onde se faz necessário que o produto tenha resistência à abrasão, recomendamos proteção mecânica, sendo realizada uma separação com papel krait ou geotecido, para posterior contrapiso de 3 a 4 cm de espessura no mínimo.
- A liberação da área, para contato com água é de 48 horas.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique sobre superfícies úmidas.
- Não aplique sobre betume (asfalto).
- Não aplique quando a temperatura ambiente atingir nas próximas 24 horas, inferior que 10°C ou superior a 35°C.
- O BAUTECH MANTA LÍQUIDA não possui resistência química e abrasão.