



A TINTA DO PINTOR PROFISSIONAL

CORAL MASTER é um Acrílico Premium Fosco de alta consistência com excelente cobertura e alto rendimento. Desenvolvido pensando no pintor profissional, é fácil de aplicar e retocar, resultando em um acabamento uniforme. O produto está disponível em cores prontas, incluindo Branco, além de oferecer mais de 2.000 cores no sistema tintométrico.

CARACTERÍSTICAS

- Maior rendimento*
- Excelente cobertura
- Acabamento uniforme
- Fácil de aplicar e retocar
- Acabamento fosco aveludado

EMBALAGENS

- Cores prontas:
900 mL, 3,6 L, 15 L, 18 L e 20 L
- Cores do sistema tintométrico:
800 mL, 3,2 L e 16 L.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15079-1.

INDICAÇÕES DE USO

O produto foi desenvolvido para ser aplicado em ambientes externos e internos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Você conhece o Programa Setorial da Qualidade – PSQ?

O PSQ é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias comercializadas em nosso mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é um deles.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileira



A TINTA DO PINTOR PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/Volume: 28 – 40 %
- Sólidos/Peso: 40 – 60 %
- Viscosidade: 125 – 140 KU
- Peso Específico: 1,20 – 1,50 g/cm³
- VOC: 7,0 - 27,0 g/L
- Ponto de fulgor: > 100°C

Você sabe o que é VOC e porque avaliar?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis (também conhecido como COV), ou seja materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso, concreto ou blocos de cimento** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Renova Gesso & Drywall da Coral.
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da Coral para interior ou Massa Acrílica da Coral para exterior. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.



A TINTA DO PINTOR PROFISSIONAL

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel, trincha ou airless.
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas
DEMÃOS	2 – 3 Demãos Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.
RENDIMENTO ACABADO	Até 155 m ² por embalagem (20 L) Até 140 m ² por embalagem (18 L) Até 124 m ² por embalagem (16 L) Até 116 m ² por embalagem (15 L) Até 28 m ² por embalagem (3,6 L) Até 25 m ² por embalagem (3,2 L) Até 7 m ² por embalagem (900 ml) Até 6 m ² por embalagem (800 ml) Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.
DILUIÇÃO	Antes de diluir a tinta, misture o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Em seguida dilua com água conforme as instruções abaixo: 40% de Diluição - Dilua 5 partes de Coral Master com 2 parte de água potável. 

Observação: O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas na parede. Neste caso, lave imediatamente a superfície com água corrente limpa, sem esfregar (para evitar desgaste, agressão ao filme ou alteração no brilho da tinta). Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro. Não esfregue com força para evitar desgaste, remoção da tinta ou diferença de brilho. No caso da película da tinta ser afetada, a sujeira pode penetrar, dificultando a limpeza total da parede. Cores intensas e vibrantes podem esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgaste mais acentuado de sua tonalidade quando expostas a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta. Cores intensas e vibrantes necessitam de um número maior de demãos para obter a cobertura final. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados neste documento. *Maior rendimento comparado ao item 4.5.3 da norma ABNT NBR 11702 - Acabamento Fosco Premium



A TINTA DO PINTOR PROFISSIONAL

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Para aplicação com pistola convencional:

Com a diluição do produto de 40 %, regule a pressão de ar entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

Para aplicação com airless:

1. Selecione o tipo de bico mais adequado, de acordo com a sua necessidade e a recomendação do fabricante do bico de pulverização (existem bicos projetados para maior produtividade e outros para melhor acabamento).
2. Escolha a largura do leque do bico de aplicação. Leques mais abertos facilitam a produtividade, porém reduzem a espessura da camada do produto aplicado. Leques mais fechados proporcionam melhor acabamento devido ao aumento da camada aplicada.
3. Escolha a abertura do bico de aplicação. Usualmente são utilizados bicos com abertura de 015 a 019", porém é recomendado seguir as orientações e dicas de manutenção e operação do seu equipamento airless.
4. Prepare o produto para aplicação: Homogeneize o produto com um misturador motorizado. Faça um teste de uniformidade do formato de abertura do leque de pulverização. Ajuste a pressão do equipamento conforme acabamento desejado. Se necessário, dilua o produto até o limite da diluição indicada (sempre homogeneizando com o auxílio de um misturador motorizado).

Recomenda-se que as demãos sejam cruzadas (horizontal e vertical), para melhor fechamento e acabamento, e que a pistola se mantenha perpendicular à superfície no momento da aplicação, a uma distância aproximada de 30 cm.

Dica: Consulte o manual do fabricante do equipamento para entender a necessidade de se utilizar filtros ou outros dispositivos para evitar o entupimento.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir. Para cores do sistema tintométrico, considera-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de intoxicação procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo - Tel: 0800 0148110 (24 horas). A FDS - Ficha de Dados de Segurança deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br