

Embalagem

Galão 4 kg
Balde 12 kg
Balde 18 kg



Pallets

4 kg – 36 bandejas com 4 un = 144 unidades
12 kg – 42 Unidades
18 kg – 36 Unidades

Acabamento

Branco

Consumo

1,0 a 1,2 kg/m²

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Descrição

Manta líquida à base de resina acrílica impermeabilizante resistência aos raios UV, ozônio e a chuva direta com ótima cobertura de acabamento.

Onde aplicar

- ✓ Lajes de cobertura sem trânsito de pessoas;
- ✓ Pinturas refletivas em telhas de fibrocimento;
- ✓ Proteção UV sobre o sistema de pintura asfáltica;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Pronto pra uso;
- ✓ Aplicação em forma de pintura;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Pode ser pigmentado;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Massa Específica	g/cm ³	1,300 a 1,400
Teor de sólidos	%	48 a 53
Viscosidade Krebs Stormer	Ku	120 a 140
Secagem entre demãos	Horas	2 a 3
pH		Mínimo 8

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **DRYKOLAJE TOP** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

Executar regularização com caimento mínimo de 2% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se adesivo **DRYKOFIX** na água de amassamento da argamassa para maior aderência no substrato. A argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm.

Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados. Arredondar cantos vivos e arestas. Trincas e fissuras devem ser tratadas antes da aplicação da impermeabilização.



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DRYKOLAJE TOP

Manta líquida para impermeabilização

Observações

A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos. Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado. Recomendamos a aplicação com temperatura entre 10 e 40 °C, e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Teste de estanqueidade

Aguardar a cura do produto após a aplicação da última demão para realizar o teste de estanqueidade com duração mínima de 72 horas.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação

aprovada de tratamento de resíduos.

Aplicação do DRYKOLAJE TOP

Ainda com o produto na embalagem original, misture por aproximadamente 2 minutos. Para aplicação utilizar rolo de pintura, trincha e pincel.

Com o substrato seco aplique a 1ª demão do **DRYKOLAJE TOP** diluída em 40% de água e aguarde a secagem entre 2 a 3 horas.

Aplique a 2ª demão do **DRYKOLAJE TOP** puro em camada uniforme e sem excesso, respeitando o intervalo entre as demãos entre 2 a 3 horas.

Reforçar toda a área de aplicação da manta líquida com **DRYKOTELA** e aplique as demãos sequentes até atingir o consumo recomendado. Atentar para que toda a **DRYKOTELA** esteja coberta com o produto, caso apresente vazios e pontos de abertura reaplicar o produto pontualmente.

O **DRYKOLAJE TOP** deve ficar exposto, não podem receber proteção mecânica ou revestimento. Não utilizar em piscinas e reservatórios.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

