FICHA TÉCNICA

A COLA BRANCA PVA EXTRA

Publicada:

Descrição do produto

A COLA BRANCA PVA EXTRA é recomendada para diversas colagens na indústria de móveis. Adere a diversos artefatos de madeira como: Fórmica, aglomerados, laminados, Duratex, papel, papelão, superfícies porosas em geral. Pode ser utilizada nos processos convencionais de colagem: prensagem a frio e a quente e ainda pode ser lavável.

Propriedades físicas

Aparência.	Líquido branco
Odor:	Característico
Viscosidade a 25 °C:	15.000 a 40.000 cps
Densidade a 25 ºC:	1,05 a 1,25 g/mL
Teor de sólidos:	25 a 35 %
Aspecto do filme:	Branco e flexível
Tempo de armazenamento 5 a 25 °C:	24 meses

Instruções de uso e manuseio

1. Aplicar uma camada uniforme do adesivo em uma das superfícies, em seguida faça a união das peças antes da secagem do adesivo e prense.

2. A cura total é de 24 horas a 48 horas em função do clima, quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas.

ATENÇÃO!
"Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação".

Armazenamento

Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco à temperatura de 5 à 25ºC, ao abrigo da luz solar direta, longe de calor excessivo, faíscas, chamas; Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

DVR Business Park
Rod. Regis Bittencourt, 1962 – Galpão 08 - Embu das Artes – CEP 06818-000
Tel.: (11) 4785-6600
E-mail: tekbond.br.sac@saint-gobain.com | www.tekbond.com.br

A COLA BRANCA PVA EXTRA

Embalagens disponíveis

✓ Frascos de 500g, 1Kg, 5kg e 10kg.

Segurança

Em caso de contato com a pele e olhos lavar com água em abundância, persistindo sintomas procurar assistência médica. Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos **(FISPQ)**.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.

DVR Business Park
Rod. Regis Bittencourt, 1962 – Galpão 08 - Embu das Artes – CEP 06818-000
Tel.: (11) 4785-6600
E-mail: tekbond.br.sac@saint-gobain.com | www.tekbond.com.br