

Ficha Técnica de Produto

ABNT NBR ISO 13006 / ISO 10545
Revestimento Cerâmico Prensado e Esmaltado
Grupo B1b (6 % a 10%)



Produto / product / producto

Local de Uso / Place off Use / Lugar de Uso

Variação de Tonalidade / Shade Variation
/ Variación de Tono

Linha / Line / línea

Acabamento Superficial / surface finish

Marfil

4

Trânsito Alto

V2

**Marmorizada
Brilhante**



06 Faces

Não Retificado

Características Gerais

Tipo de Produto / Product Type/ tipo de producto

Piso / floor

Formatos / Sizes / Formatos

56 cm x 56 cm / 22' x 22'

Dimensão de Trabalho / Work Size / dimensión de trabajo

560 mm x 560 mm / 22' x 22'

Espessuras / Thickness / espesor

8 mm / 0,31'

Características Técnicas

Características Físicas

**Norma de Ensaio
ISO 10545**

**Resultados
Alfagrês**

Grupo de Absorção / Absorption Group /
Grupo de absorción

6 % a 10 %

6 % a 10 %

Expansão por Umidade / Moisture expansion /
expansión de humedad

≤ 0,6

≤ 0,5

Resistência ao Gretamento / Cracking resistance /
Resistencia al agrietamento

Resistir

Resistente

Carga de Ruptura / Breaking Strength /
Carga de ruptura

≥ 800

≥ 800

Módulo de Resistência à Flexão / Modulus of rupture /
módulo de resistencia a la flexión

≥ 18

≥ 20

Coefficiente de Atrito / coefficient of friction /
Coeficiente de fricción

A Declarar

≤ 0,4

Características Químicas

**Norma de Ensaio
ISO 10545**

**Resultados
Alfagrês**

Classe de Resistência Química

Chemical resistance class
Clase de Resistencia Química

GB / GLB

GB / GLB

Classe de Resistência ao Manchamento

Stain resistance class
Clase de Resistencia a la Manchas

≥ 3

≥ 4

Locais de Uso:

Interno

Características Embalagens/Pallets

m² / Paleta / Pallet / Paleta

91,2 m² / 981.7 ft²

m² / Caixa / Box / Caja

1,9 m² / 20.45 ft²

Peças por caixa / Pieces Box/ Piezas por Caja

6

Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja

27 Kg

Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta

48 Unid

Recomendações para Aplicação / recommendations for application/Recomendaciones para la aplicación

Ler e seguir todas informações constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento

Utilizar Rejunte Impermeável

Utilizar Junta Mínima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardo da placa cerâmica e no substrato a ser instalado)

CERÂMICA ALFAGRÊS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rod. Wilson Finardi - SP 191 - Km 82 + 965 mts. - Cx. P. 21 - CEP 13537-000 - Ipeúna - SP

Tel: (019)3576-1374 - Fax: 3576-1595.

E-mail: gercom@alfagres.com.br - sac@alfagres.com.br

Site: www.alfagres.com.br