

TRANSPARENTE ALTO BRILHO

PRODUTO

Impermeabilizante que revitaliza, confere brilho e possui ação Antipichação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ♦ Sacadas.
- ♦ Lajes revestidas.
- ♦ Estacionamentos.
- ♦ Pisos de pedra, cerâmica, ardósia, concreto e madeira.
- ♦ Garagens de condomínio, com vazamentos entre pavimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ Alta resistência a pressões positivas apenas.
- ♦ Facilita a limpeza.
- ♦ Suporta tráfego de pedestres e veículos.
- ♦ Resistente a ataques de fungos e bactérias.



COR	Incolor
RENDIMENTO	10 m ²
DEMÃOS NECESSÁRIAS	Mínimo 2
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	De 8 a 12 horas
ALONGAMENTO	50% (95% de recuperação)
DUREZA SHORE A	95
ADESÃO	25 – 35 PLI
TENSÃO	500 PSI
TIXOTROPIA	Negativo
TEMPERATURA DE TRABALHO	Entre 15°C e 35°C
DENSIDADE	1,05g/cm ³ ±0,05
EMBALAGEM	3,5 Kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- ♦ A limpeza do substrato é primordial para eficiência do produto. Portanto, o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina)
- ♦ Utilize um produto limpa-pedra ou detergente neutro na limpeza e aguarde 48 horas para iniciar a aplicação
- ♦ Imperfeições, trincas, e fissuras devem ser eliminadas previamente com o BAUTECH EP INJEÇÃO
- ♦ Em caso de substratos cimentícios rugosos ou com britas expostas, regularize-os com o BAUTECH IMPER-PÓ e aguarde 9 dias de cura
- ♦ Em aplicações sobre pisos cerâmicos, deixe a superfície e o rejuntamento completamente planos. Repare as falhas ou refaça o rejunte, se necessário.

PREPARO DO PRODUTO

- ♦ Retire os dois componentes da caixa e agite-os separadamente
- ♦ Adicione o conteúdo do recipiente "B" à lata do recipiente "A"
- ♦ Misture por quatro minutos com o auxílio de uma espátula, até que a solução esteja homogênea

Após mistura, o produto pode ficar lacrado dentro da lata por um período de até 24 horas, após este período perde sua eficácia, não sendo mais possível o uso

- ♦ Observação: No kit há ainda um terceiro componente, sendo caracterizado como Agregado AD, que é opcional na mistura, ou seja, caso queira deixar a película com aspecto antiderrapante pode misturar o produto junto aos componentes A+B, caso não deseje, basta não misturar.

APLICAÇÃO

- ♦ Inicie a aplicação pelos rodapés, cantos e recortes, com o auxílio de um pincel ou trincha
- ♦ Aplique o BAUTECH TRANSPARENTE no restante da área com o auxílio de um rolo de pintura de lã de pelo curto ou veludo, ou rolo de espuma com tela (resistente à solventes)
- ♦ Aplique o mínimo duas demãos, com intervalos de 8 a 12 horas
- ♦ A segunda demão deve ser aplicada em até 24 horas depois da primeira. Após esse período, o produto ganha resistência e é necessário lixar toda a área para abrir porosidades e prosseguir com a aplicação
- ♦ Não é recomendada a aplicação parcial do substrato. Revista a área completamente

APLICAÇÕES ESPECIAIS

Para aplicações em áreas como box de banheiro, ou locais com respingos de água na parede, é importante que a aplicação seja feita de forma monolítica, piso e paredes em formato de "U", criando uma espécie de bolsão, evitando a percolação de água sob a barreira do produto.

PARA EFEITO ANTI DERRAPANTE

Caso opte por um acabamento antiderrapante, adicionar no componente "A" o AGREGADO AD contido na caixa e misturar bem a cada aplicação do verniz, para que não haja sedimentação do agregado e perda do acabamento antiderrapante

LIBERAÇÃO

- ♦ A liberação para tráfego leve é de 24 horas.
- ♦ A liberação para contato com água é de 72 horas.

COMPOSIÇÃO

Dispersão uretânica e aditivos.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos.

Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico.

Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- ♦ *Não aplique sobre base alquídica .*
- ♦ *Não aplique sobre betume (asfalto) .*
- ♦ *Não misture quantidades diferentes da pré-dosada .*
- ♦ *Não adicione água ou solvente.*
- ♦ *Produto não tem resistência química.*